



PENOPLEX FASTFIX

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный клей-герметик на основе гибридных полимеров.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей-герметик FASTFIX применяется для герметизации мест соединения гидроизоляционной ПВХ мембраны с различными кровельными проходками, водоприемными воронками, краевыми рейками.
Подходит также для дополнительной герметизации различных строительных конструкций: вентиляционных каналов, компенсационных швов, соединений в бетонных плитах и т.п.
Обладает адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, дерево, ПВХ, твердые пластмассы кроме (полиэтилена, полипропилена и фторопласта).
Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Атмосферостойкость – высокая устойчивость к воздействиям температурных перепадов, осадков и ультрафиолета;
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов;
- Повышенная эластичность - деформационная устойчивость не менее 20%;
- Не дает усадки;
- Тиксотропность - не растекается и не сползает по шву;
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии;
- После полимеризации допускается механическое воздействие и окрашивание водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).

УПАКОВКА

Файл-пакет («колбаса») 600 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ХРАНЕНИЕ

Хранение осуществляется в сухих условиях (в вертикальном положении) при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. При транспортировке допускается снижение температуры до минус 20 °С (на срок не более 45 суток). Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами.
Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия в заводской упаковке любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 18 °С до плюс 35 °С.

МОНТАЖ

Монтаж производится согласно СТО 02032021-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 20.30.22
ТН ВЭД: 3214101001





PENOPLEX FASTFIX

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Цвет	серый/белый	ТУ 20.30.22-001-01324561-2019
Плотность, г/см3	1,50±0,1	ГОСТ 15139
Время образования поверхностной плёнки (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%), минут, не менее	15	ТУ 20.30.22-001-01324561-2019
Скорость отверждения (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%), мм/24 часа	2,5–4,0	-
Твёрдость по Шору А	40±5	ГОСТ 263
Сопротивление стеканию, мм, не более	1	ГОСТ Р 59523
Усадка, %, не более	3	-
Максимальное удлинение, %, не менее	500	ISO 37
Максимальное напряжение при разрыве, МПа, не менее	2,0	ISO 37
Объём наполнения, мл	600±2	-
Масса нетто, г	930±5	-

